

主要粘度規格関連表

Viscosity @40°C		ISO VG	JIS 潤滑油 (旧名称)	AGMA No.	SAE	
cSt	SUS				エンジン 油	ギヤ 油
2		2				
3	35	3				
4	40	5				
5	45	7				
6	50	10	—60スピンドル油			
7	60	15				
8	70	22	—90冷凍機油			
9	80	32	—150スピンドル油 —150冷凍機油			
10	90	46	—90タービン油			
2	100	68	—110ダイナモ油 —300冷凍機油 —140タービン油 —120マシーン油 —180タービン油 —160マシーン油 —200タービン油	1		
3	150	100		2		
4	200	150		3		
5	250	220		4		
6	300	320		5		
7	400	460		6		
8	500	680		7		
9	600	1000		8		
100	700	1500		8A		
2	800		—90シリンダ油			
3	900					
4	1000					
5	2000					
6	3000					
7	4000					
8	5000		—120シリンダ油			
9	6000					
1000	7000					
2	8000					
3	10000					
4	15000					
5	20000					

(注) SAEの場合 (1)エンジン油はVI・100 (2)ギヤ油はVI・95 として計算値。

<Revised 1982.7.2>